

SLO-2367 VUZENICA , Na klancu 5  
Tel.: +386/02 8764-363, fax: +386/02 8764-047  
ID DDV: SI98750119  
Banka: ABANKA-VIPA D.D. TRR: 05100-8010001856  
GSM: 041 769-715, E-mail: [marjan.rek@siol.net](mailto:marjan.rek@siol.net)  
GSM: 031 240-054, E-mail: [adi.butolo@siol.net](mailto:adi.butolo@siol.net)  
[www.rek.si](http://www.rek.si)

STORITVE, UVOZ-IZVOZ

## ZIMSKA MONTAŽNA PENA

### Lastnosti

Enokomponentna poliuretanska montažna pena je primerna za izoliranje, montiranje, zapolnitev odprtih in rež, vgrajevanje (okna, vrata, senčila) tudi v nizkih temperaturah. Ne vsebuje CFC, HCFC in HFC substanc (ozonu neškodljiva in ne prispeva k nastanku tople grede).

- Visoka kakovost
- Primerna za delo tudi v nizkih temperaturah
- Lahko se uporablja do  $-10^{\circ}\text{C}$  (temperatura pločevinke  $> 5^{\circ}\text{C}$ )



### Tehnični podatki

Lastnost	Predpis	Vrednost
Gorilni razred		
Gostota pene		20-30 kg/m <sup>3</sup>
Toplotna prevodnost	52612	36 mW/(m K)
Podaljšanje pri pretrgu	53455	20%
Tlačna napetost pri 10% stisku	ISO 844	30 kPa
Natezna napetost	53455	79 kPa
Temperaturna obstojnost		$-40^{\circ}\text{C}$ do $90^{\circ}\text{C}$
Suha na dotik		ca. 10 min ( $23^{\circ}\text{C}$ , 50% rel. vlažnost)
Polna obremenitev		po ca. 24 urah
Navzemanje vode	53428	ca. 0,2 % Vol.
Delovna temperatura		$-10^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$
Čas skladiščenja		Najmanj 12 mesecev v originalni embalaži
Skladiščenje		V pokončni legi v suhem in hladnem prostoru.

SLO-2367 VUZENICA , Na klancu 5  
Tel.: +386/02 8764-363, fax: +386/02 8764-047  
ID DDV: SI98750119  
Banka: ABANKA-VIPA D.D. TRR: 05100-8010001856  
GSM: 041 769-715, E-mail: [marjan.rek@siol.net](mailto:marjan.rek@siol.net)  
GSM: 031 240-054, E-mail: [adi.butolo@siol.net](mailto:adi.butolo@siol.net)  
[www.rek.si](http://www.rek.si)

STORITVE, UVOZ-IZVOZ

### **Navodila za uporabo**

Podlaga, na katere se lepi izolacijske plošče, mora biti trdna, ravna, brez maščob in druge umazanije. Suhe in porozne podlage je potrebno navlažiti z vodo.

Dozo z ventilom obrnjenim navzdol, pred uporabo dobro pretresemo (ca. 20-krat), ter jo namestimo na pištolo. Pri delu mora biti doza vedno obrnjena navzdol. S pritiskom na petelin sprožimo iztok pene. Pri menjavi doze novo dozo dobro pretresemo, prazno dozo pa odstranimo in takoj zamenjamo z novo, sicer lahko pride do utrditve pene v adapterju.

Pena se uporablja v gradbeništvu za tesnjenje, zapolnjevanje, izoliranje, montiranje in vgrajevanje (okna, vrata, senčila)... Lahko se uporablja do temperature -10°C.

### **Pakiranje**

Doza 750 ml.

### **Skladiščenje**

Čas skladiščenja 12 mesecev.

Doze je potrebno skladiščiti v pokončni legi, v suhem prostoru.

### **Varnostna opozorila**

Vsebuje difenilmetan 4,4' - diizocianat. Zelo lahko vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju. Draži oči, dihala in kožo. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Ne vdihavati plina. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in milom. Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Uporabljati le v dobro prezračenih prostorih.

Posoda je pod tlakom: zaščitite jo pred soncem, ne izpostavljajte je temperaturam, višjim od 50°C. Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Ne pršiti v odprt plamen ali žareče telo. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi. Hraniti izven dosega otrok.

### **Opozorilo**

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preskuse za vsak primer uporabe.