



## Glasfassaden

EGOSILICON 333	ist ein neutraler, anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silikondichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Abdichtung ausvulkanisiert.		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• extrem haftstark</li><li>• UV- und witterungsbeständig</li><li>• hohe mechanische Festigkeit</li><li>• standfest</li><li>• schnelle Durchvulkanisation</li><li>• klebfrei nach kürzester Zeit</li><li>• gute Verarbeitungsqualität</li></ul>		
Anwendungsgebiete	Für die moderne Glasarchitektur, zur Randverbundverklebung von Isolierglasscheiben, geklebten Außenfassaden (2-seitiges Structural Glazing) und Wintergartenverglasungen, VSG.		
Anwendungshinweise	Voraussetzung für die Funktionstüchtigkeit des Isolierglases ist eine exakte Primärabdichtung, vor allem im kritischen Eckbereich. Als Primärdichtung empfehlen wir, EGO Primärdichtungsband einzusetzen. Die Haftflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein.		
Vernetzungssystem	neutral		
Spez. Gewicht	1,04 g/cm <sup>3</sup>	DIN EN ISO 10563	
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40° °C		
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis +150 °C	DIN 52455-4	
Shore A Endhärte	ca. 33	DIN 53505	ASTM D 2240-68
Modul/Dehnspannung 100 %	ca. 0,57 N/mm <sup>2</sup>	DIN EN 28339	
Rückstellvermögen	ca. 100 %	DIN EN 27389	
Viskosität	standfest	DIN EN 27390	
Hautbildungszeit	5-6 Minuten, klebfreie Oberfläche		
Zündtemperatur	450 °C	DIN 51794	
Kennzeichnungspflicht	nein		
Vulkanisation	ca. 2 mm/24 Std.		
Prüfzeugnis	Nr. 601 10945 Institut für Fenstertechnik e. V., Rosenheim		
Standardfarbe	schwarz		
Lieferformen	Standardkartuschen 310 ml, 20 Stück/Karton Schlauchfolien 600 ml, 20 Stück/Karton Sondergebilde auf Anfrage	 <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>  <a href="#">Warenkorb - Bestellung</a>	
Lagerung	Originalgebilde kühl und trocken Kartuschen: 18 Monate, Schlauchfolie: 24 Monate lagerfähig		

Warnhinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Enthält: Methyl Oximino Silane, Vinyl Oximino Silane. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Berührung mit den Augen / Haut vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Bei sach- und fachgerechter Anwendung ist das ausvulkanisierte Produkt physiologisch unbedenklich. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung; frühere Angaben sind hiermit ungültig. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für die mittelbaren Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

**EGO Dichtstoffwerke GmbH & Co. Betriebs KG**

Lilienthalstraße 7, 82205 Gilching, Telefon: (08105) 217-0, Telefax: (08105) 21733, <http://www.ego.de>